



ロックボルト

定着材

充填用



SN ドライモルタル

SN DRY MORTAR

トンネル工事で使用される標準的な充填式ロックボルト用の
プレミックスドライモルタルです

- ◆ ボアホールから流出しづらい粘着性
- ◆ MAIポンプでの施工に適した配合

標準練り上がり量	約10ℓ/袋
----------	--------

社内規格(圧縮強度)

フロー値 (テーブルフロー)	圧縮強度
150±20mm	10 N/mm ² (1日)
180±20mm	10 N/mm ² (3日)

※JSCE-F 506-2018に準拠



テーブルフロー試験 JIS R 5201

KFC

関連機器



◆ MAIポンプ M400NT

機械仕様	
モーター出力	6.0kW
電源	3相 200V (50Hz)
	3相 220V (60Hz)
攪拌モーター	50Hz 280rpm
	60Hz 280rpm
供給水圧	0.25~0.5MPa(水量10ℓ/分以上)
標準吐出量	840ℓ/h
最大吐出圧力	約40bar(4MPa)
圧送距離	水平40m
寸法(mm)	縦1730×横570×高さ920
重量	212kg



◆ モルタル自動投入機「こそうさん」



◆ 「ふたたび君 Jr.」



◆ 加圧ポンプ



◆ モルタル注入ホース+ホースカップリング



◆ 吐出圧力計

安全上の注意事項

ご使用前に安全データシート(SDS)を入手し、全ての安全上の注意事項をご理解の上ご使用ください。

KFC 株式会社 ケー・エフ・シー

東京土木営業部 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館11階
TEL.03-6402-8251 FAX.03-6402-8255

大阪土木営業部 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番17号
TEL.06-6363-1884 FAX.06-6313-0755

東北営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央4丁目15番1号
TEL.022-772-3981 FAX.022-772-3984

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目16番10号 第一小笠原ビル
TEL.092-461-2735 FAX.092-475-5747

URL <http://www.kfc-net.co.jp/>

※記載の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright © 2020 KFC Inc. All Rights Reserved.
記載内容は2020年9月現在のものです。 J-2009-1,000A